

品名／項目	サンシャインウェザーメーターによる耐候性			屋外暴露による耐候性				
	200時間	400時間	600時間	3ヶ月	6ヶ月	1ヶ年	2ヶ年	3ヶ年
マニラロープ	89	84	83	77	80	66	53	42
サイザルロープ	86	78	56	88	51	26	12	15
クレモナロープ	82	77	77	88	86	75	75	71
ナイロンロープ	100	90	89	92	89	83	72	66
ハイラインロープ	91	51	35	96	90	84	75	70
PPスパンロープ	98	63	53	80	68	61	46	37
PPマルチロープ	91	19	25	91	68	45	20	17
PPモノロープ	45	20	12	86	73	43	17	11
PPテープロープ	75	42	24	72	61	39	20	15
スーパーロープ	100	94	86	97	91	85	72	55
ポリエステルマルチロープ	98	94	88	95	96	86	86	78